

MODULARI® ELITE EIR



ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

Wydanie 01/2025

WYMIARY

FORMAT		Herringbone	Standard Plank	Medium Plank
Szerokość	ISO 24342:2018-11	158 mm	196 mm	214 mm
Długość	ISO 24342:2018-11	632 mm	1320 mm	1498 mm
Liczba paneli/opakowanie		24	14	10
m ² /opakowanie		2,397 m ²	3,622 m ²	3,206 m ²
Masa/opakowanie		9,97 kg	15,09 kg	13,43 kg
FORMAT		Square Tile	Medium Tile	
Szerokość	ISO 24342:2018-11	493 mm	493 mm	
Długość	ISO 24342:2018-11	493 mm	986 mm	
Liczba paneli/opakowanie		14	10	
m ² /opakowanie		3,403 m ²	4,861 m ²	
Masa/opakowanie		14,16 kg	20,27 kg	
Całkowita masa/jednostkę powierzchni	ISO 23997:2012-02	4063 g/m ²		
Grubość całkowita	ISO 24346:2006-10	2,5 mm		
Warstwa górna	ISO 24340:2006-03	0,55 mm		
Wykończenie		Superguard Pride®		

GWARANCJA PRODUCENTA

	METODA	PARAMETRY	WARTOSCI WG STANDARDÓW	
Klasa użyteczności	EN ISO 10874 / EN ISO 10582:2018-01		Klasa	23 - 33 - 42*
UPEC (FR)	À l'exception de Bâton rompu	Certificat n° 345-013.1_01/23 - QB30 - http://evaluation.cstb.fr		U ₃ P ₃ E ₂ C ₂ / U ₃ P ₃ E ₁ C ₂
Norma produktowa	EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511)			
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Jednostka notyfikowana	NB 2401 - CRET	DWU: patrz etykieta na końcu paczki
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK	
Gwarancja	Użytek domowy	Patrz warunki gwarancji	25	lat
	Użytek komercyjny	Patrz warunki gwarancji	10	lat

* Dotyczy wyłącznie montażu przez całkowite przyklejenie - nie dotyczy montażu na podkładzie

DANE OGOLNE

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOSCI WG STANDARDÓW
Prostokątność i linia prosta	ISO 24342:2018-11		≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm	≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm
Warstwa użytkowa	EN ISO 10582:2018-01			Type 1
Odporność na ścieranie	EN 13329 - Annex E			≥ 2000 cykli
Odporność na uderzenia	EN 13329 - Annex F			≥ 1600 mm
Odporność na zarysowania	EN 16094:2021-06			MSR-A1
				MSR-B1
Kółka krzesel biurowych	ISO 4918:2016-03	25 000 cykli		Brak rozwarstwienia, bez zakłóceń
Przesuwanie mebli	EN ISO 16581:2019-06	Noga 0,1 mm/32 kg		Bez widocznych uszkodzeń
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,1 mm	Uśredniona wartość pomiarów produkcyjnych: 0,05 mm
Odporność na zaplamienia	EN 438-2:2016+A1:2018-12	Aceton - Kawa - Soda Kaustyczna - Woda utleniona - Pasta do butów		
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999:2021-11	6 godz. w temp. 80°C	≤ 0,25 %	Uśredniona wartość pomiarów produkcyjnych: ≤ 0,05 %
Łódkowanie	EN ISO 23999:2021-11		≤ 2 mm	≤ 2 mm
Trwałość barw pod wpływem światła	ISO 105-B02:2014-09	Niebieska skala wzorcowa	Klasa ≥ 6	Klasa ≥ 6
Izolacja akustyczna	ISO 717-2	Redukcja odgłosu uderzenia	Klejenie do podłoża	ΔL _w = 3 dB
			Na podkładzie Flex Pro	ΔL _w = 10 dB
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednie dla wszystkich standardowych systemów grzewczych zatopionych w wylewce. Ograniczenia w zastosowaniu z foliami grzewczymi i innymi alternatywami. Maksymalna temperatura styku ≤ 27°C. Zapoznaj się z dodatkową instrukcją.		

ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOŚCI WG STANDARDÓW
AFFSET				A+
FloorScore				SCS-FS-02828
Finnish Building Emission				M1: znikoma emisja, bezwonność
Emisja formaldehydu	EN 717-1:2004-10	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu	E1 ($\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$)	Poniżej granicy wykrywalności
Emisja TVOC w ciągu 28 dni	ISO 16000 part 9-6	AgBB wymów po 28 dniach $<1000 \text{ } \mu\text{g/m}^3$		OK
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Oporność cieplna	EN 12667:2001-01	Bez podkładu		$0,01 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Antystatyczność	EN 1815:2016-09			$\leq 2 \text{ kV}$
Antypoślizgowość	EN 13893:2002-11		$\mu \geq 0,30$	DS
Zawartość	EN 16165:2021-10 Annex B			$\geq \text{R9}$
Substancje niebezpieczne	Metale ciężkie + ołów i kadm			NIEOBECNE
REACH	Rakotwórcze, mutagenne lub reprotoksyczne substancje klasy 1A i 1B			NIEOBECNE
Zawartość z ponownego przetworzenia	Minimalna zawartość wtórnie przetworzonego PCV pochodzenia przedsprzedażowego wynosi 21%.			Zgodny
				SCS-RC-20325



100% DESIGNED
AND PRODUCED
IN BELGIUM




CERTIFIED BY
SCS Global Services

MINIMUM 21% RECYCLED CONTENT
PRE-CONSUMER



EN 14041:2004 / AC:2006
Heterogeneous PVC Floorcoverings
ISO 10582:2018

EN 14041:2004 / AC:2006
Heterogeneous PVC Floorcoverings
ISO 10582:2018



3 3 1/2 2