

MODULARI® LVT



ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

Wydanie 01/2025

WYMIARY

FORMAT		Standard Plank	Small Tile
Szerokość	ISO 24342:2018-11	196 mm	329 mm
Długość	ISO 24342:2018-11	1320 mm	659 mm
Liczba paneli/opakowanie		14	16
m ² /opakowanie		3,622 m ²	3,469 m ²
Masa/opakowanie		15,19 kg	14,37 kg
Calkowita masa/jednostkę powierzchnię	ISO 23997:2012-02	4063 g/m ²	
Grubość całkowita	ISO 24346:2006-10	2,5 mm	
Warstwa górna	ISO 24340:2006-03	0,55 mm	
Wykończenie		Superguard Pro®	

GWARANCJA PRODUCENTA

	METODA	PARAMETRY	WARTOSCI WG STANDARDÓW
Klasa użyteczności	EN ISO 10874 / EN ISO 10582:2018-01		Klasa
UPEC (FR)		Certificat n° 345-013.1_01/23 - QB30 - http://evaluation.cstb.fr	23 - 33 - 42*
Norma produktowa	EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511)		U ₃ P ₃ E ₂ C ₂ / U ₃ P ₃ E ₁ C ₂
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Jednostka notyfikowana	NB 2401 - CRET
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK
Gwarancja	Użytek domowy	Patrz warunki gwarancji	25
	Użytek komercyjny	Patrz warunki gwarancji	10
			lat
			lat

* Dotyczy wyłącznie montażu przez całkowite przyklejenie - nie dotyczy montażu na podkładzie

DANE OGOLNE

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOSCI WG STANDARDÓW
Prostokątność i linia prosta	ISO 24342:2018-11		≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm	≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm
Warstwa użytkowa	EN ISO 10582:2018-01			Type 1
Odporność na ścieranie	EN 13329 - Annex E			≥ 2000 cykli
Odporność na uderzenia	EN 13329 - Annex F			≥ 1600 mm
Kółka krzeseł biurowych	ISO 4918:2016-03	25 000 cykli		Brak rozwarstwienia, bez zakłóceń
Przesuwanie mebli	EN ISO 16581:2019-06	Noga 0,1 mm/32 kg		Bez widocznych uszkodzeń
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,1 mm	Średniona wartość pomiarów produkcyjnych: 0,05 mm
Odporność na zaplamienia	EN 438-2:2016+A1:2018-12	Aceton - Kawa - Soda Kaustyczna - Woda utleniona - Pasta do butów		Średniona wartość pomiarów produkcyjnych: ≤ 0,05 %
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999:2021-11	6 godz. w temp. 80°C	≤ 0,25 %	Średniona wartość pomiarów produkcyjnych: ≤ 0,05 %
Łódzkowanie	EN ISO 23999:2021-11		≤ 2 mm	≤ 2 mm
Trwałość barw pod wpływem światła	ISO 105-B02:2014-09	Niebieska skala wzorcowa	Klasa ≥ 6	Klasa ≥ 6
Izolacja akustyczna	ISO 717-2	Redukcja odgłosu uderzenia	Klejenie do podłoża Na podkładzie Flex Pro	ΔL _w = 3 dB ΔL _w = 10 dB
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednie dla wszystkich standardowych systemów grzewczych zatopionych w wylewce. Ograniczenia w zastosowaniu z foliami grzewczymi i innymi alternatywami. Maksymalna temperatura styku ≤ 27°C. Zapoznaj się z dodatkową instrukcją.		

ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOSCI WG STANDARDÓW
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-02828
Emisja formaldehydu	EN 717-1:2004-10	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu	E1 (≤ 0,124 mg/m ³)	Poniżej granicy wykrywalności
Emisja TVOC w ciągu 28 dni	ISO 16000 part 9-6	AgBB wymów po 28 dniach <1000 µg/m ³		OK
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Oporność cieplna	EN 12667:2001-01	Bez podkładu		0,01 m ² K/W
Antystatyczność	EN 1815:2016-09			≤ 2 kV
Antypoślizgowość	EN 13893:2002-11		μ ≥ 0,30	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			≥ R9
Zawartość	Metale ciężkie + ołów i kadm			NIEOBECNE
Substancje niebezpieczne	Rakotwórcze, mutagenne lub reprotoksyczne substancje klasy 1A i 1B			NIEOBECNE
REACH				Zgodny
Zawartość z ponownego przetworzenia	Minimalna zawartość wtórnie przetworzonego PCV pochodzenia przedprzedażowego wynosi 21%.			SCS-RC-20325

